



MASTI

ADDINOL MAST ZA ZAŠTITU OD KOROZIJE SW 2

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

ADDINOL mast za zaštitu od korozije SW 2 je univerzalna podmazna mast na bazi mineralnog ulja i specijalnog kalcijumovog sapuna.

Temperatura primene od -25 °C do +80 °C.

OBLASTI PRIMENE

- Izuzetno pogodna za podmazivanje vitla, valjkastih i kliznih ležajeva, vođica cilindra kao i otvorenih reduktora, na prim. vitla lengeri ili ručnog pogonskog sistema na vratima ustava.
- Naročito je pogodna za puževe u podvodnim uređajima, kranova na palubama, Offshore-sklopova, jahti kao i delova koje isporučuju dostavljači brodogradilišta.
- Odlična za primenu u mašinama za naknadnu obradu u industriji papira ili tekstila.
- Za valjkaste i klizne ležajeve vodnih pumpi, turbina za vodu, vrata ustava, pokretnih stepenica, zupčaste spojnice sa lučnim zupcima, u praonicama vozila

ZAŠTITA OD KOROZIJE

- Kod skladištenja u zatvorenom do 2 godine
- Kod skladištenja na otvorenom do 1 godine

OSOBINE

- Najveća otpornost na vodu, pa i na slanu vodu
- Dobra otpornost na baze i kiseline
- Malo izdvajanje ulja
- Odlična svojstva zaštite od korozije
- Prvorazredna zaštita od korozije i habanja, čak i kod delovanja morske vode

SPECIFIKACIJE

Odgovara zahtevima vojne specifikacije prema:

- STM 7420/B

Oznaka po DIN-u 51502:

- KP1-2E-25

Oznaka po ISO 6743:

- ISO-L-X BAIB1.5

Odgovara NLGI-kласи 1-2.

MOGUĆNOST ISPORUKE

Isporuка prvenstveno u kantama od 25 kg i kartušama 400 g.

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Moguć je direktan kontakt sa vodom
- Širok spektar primene
- Prvoklasno zaptivanje i tople i hladne vode
- Dugačak vek trajanja delova mašine
- Dugačak vek trajanja i izuzetna zaštita parova u zahvatu (na prim. žice)





ADDINOL MAST ZA ZAŠTITU OD KOROZIJE SW 2

SPECIFIKACIJE I TIPIČNI PODACI O PROIZVODI

Karakteristika	Uslov ispitivanja/jedinica		Mast za zaštitu od korozije SW 2	Ispitivanje prema
Izgled, boja			braonkasta	vizuelno
Struktura			pastozna	
Ugušnjivač			kalcijumov sapun	
NLGI-klasa			1-2	DIN 51818
Oznaka po DIN-u			KP1-2E-25	DIN 51502
ISO-oznaka			ISO-L-X BAIB1.5	ISO 6743
Temperaturna oblast primene		°C	-25 do +80	
Tačka kapanja		°C	≥ 100	DIN ISO 2176
Koef.za određ.broja obrtaja	$n \cdot d_m$	$\text{min}^{-1} \cdot \text{mm}$	500.000	
Penetracija između valjaka	0,1 mm		285-315	DIN ISO 2137-1
Pad penetracije nakon 100.000 DT	0,1 mm		maxs. 30	DIN ISO 2137-1
Step.korozije po Emcor-u	3% NaCl-Lsg.		0 i 1	DIN 51802
VKA-korisno opterećenje		N	> 3.000	DIN 51350-4
Izdvajanje ulja	18 h na 40°C	%	< 1	DIN 51817
Timken-Test		lbs	40	SEB 181302

BAZNO ULJE

Vrsta			mineralno ulje	
Viskozitet	na 40°C	mm²/s	100	DIN 51562-1
	na 100°C	mm²/s	9	
Tačka stinjavanja		°C	-20	DIN ISO 3016
Tačka palenja		°C	220	DIN ISO 2592

ADDINOL – Specijalisti za visokokvalitetna maziva

Mi u ADDINOL-u razvijamo i proizvodimo preko 600 visoko kvalitetnih maziva nove generacije . U njih spadaju maziva za automotive za najviše zahteve, kao i razvojni poslovi za primenu maziva u industriji. Preko naše distributivne mreže na svim kontinentima naši kupci imaju veliku korist jer dobijaju uvek isti, visok, kvalitet ADDINOL-ovih visoko kvalitetnih maziva, našeg Know-how i individualnog savetovanja naših kompetetnih eksperata. Naša firma je aktivna u celom svetu. ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva plasiraju se u preko 90 država.

Podaci iz ovog tehničkog lista zasnivaju se na osnovu naših sadašnjih saznanja i iskustava. Zbog mnogobrojnih mogućnosti tehničke primene, iz ovog tehničkog lista ne mogu da se izvedu nikakve obaveze o pogodnosti za primenu u pojedinačnim slučajevima. Korisnik je obavezan, pre primene proizvoda, da obrati naročitu pažnju na uputstva proizvođača. Detaljni sigurnosno-tehnički i toksikološki podaci, kao i uputstvo za rukovanja za određeni proizvod nalazi se na listu sa sigurnosno-tehničkim podacima(Safety Data Sheet). ADDINOL-ova visoko kvalitetna maziva i dalje se neprestalno razvijaju. Zbog toga ADDINOL Lube Oil GmbH zadržava pravo, da bez najave i u svako doba , izmeni sve tehničke podatke sa ovog informativnog tehničkog lista. Za dodatne informacije o proizvodu i za njegovu primenu obratite se našoj službi za tehničku primenu proizvoda.